

LIP

Klinkefuge

Grovkornet polymerforstærket cementbaseret klinkefuge

- MK-godkendt
- Inden- og udendørsbrug
- Cementbaseret
- Vand- og smudsafvisende
- Rustik overflade
- Emissionsfattig
- Høj tryk- og slidstyrke
- Grovkornet rustik fuge
- Fra 5 mm til 20 mm fugebredde



Anvendelsesområde

LIP Klinkefuge er en fleksibel polymerforstærket cementbaseret fugemørtel med vand og smudsafvisende egenskaber. LIP Klinkefuge anvendes til fugning af keramiske gulv- og vægfliser, klinker, natursten, mosaik og glas m.m. LIP Klinkefuge er frostsikker og kan anvendes både inden- og udendørs.

Underlag

Fugerne skal være fri for fliseklæb, støv, snavs, olie, fedt, voks og andre skillemidler og fremstå med ensartet dybde. På fliser med stærkt sugende overflade anbefales fugning med fugeske. På organiske underlag som ikke er 100% mekanisk stabile kan fugemassen tilsættes LIP Multibinder for at øge elasticiteten. Læs mere om anvendelse af LIP Multibinder og Flydemiddel i LIP's fugemasser på www.lip.dk.

Brugsanvisning

1 kg. LIP Klinkefuge blandes med ca. 0,15 liter rent, koldt vand. Under kraftig omrøring tilsættes pulveret til der opnås en smidig og homogen masse. Blandingstiden er ca. 2-3 min. Efter 5 min. hviletid genoprøres massen og er nu klar til brug.

Fugemassen påføres fliserne diagonalt med gummispartel eller fugebræt indtil fugerne fremstår helt fyldte og ensartede. Når fugemassen har sat sig (ca. 15-45 min.), vaskes fliseoverfladen diagonalt med en hårdtopvredet svamp som hyppigt skylles i rent vand.

Det anbefales at stærkt sugende fliser forvandes inden fugning, og at der generelt under afvaskningen anvendes så lidt vand som muligt. Fugeslør kan på syreresistente overflader fjernes med LIP Klinkerens jvf. anvisningerne, dog tidligst efter 12 timer når fugemassen er tilstrækkelig afhærdet.

Bemærk: Evt. gulvarme skal være slukket inden fugning. Nyfugede arealer må ikke afdækkes og påvirkes af træk, varme og anden kraftig udtørring. Desuden kan uens sugende flisekanter, varierende vand/cementforhold, samt restfugt i underlag og for meget vand under afvaskning medføre variationer i fugefarven. Vær desuden opmærksom på at lave temperaturer forlænger og høje temperaturer forkorter anvendelse samt hærdetid.

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb da cementbaseret materiale hærdner under vand og kan stoppe afløb.

Emballage:

5 og 25 kg plastlaminerede papirpose. Skal opbevares tørt.

Farver:

Råhvid, Manhattan(lysegrå). Grå, Koksgrå, Brun, Bahamabeige og Jasmin.

Generelt

LIP Produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

Henvisning: Sikkerhedsdatablad

Tekniske data	
Arbejdstemperatur	+5°C - +30°C
Blandingsforhold	Ca. 0,15 liter vand pr. 1 kg.
Forbrug	Afhængig af flisestørrelse og fugebredde/-dybde: Se forbrugsberegner på lip.dk
Anvendelsestid	3-4 timer ved 20°C
Gangbar	Tidligst efter 12 timer ved 20°C
Fuld belastning	Efter 7 døgn ved 20°C
Afprøvninger	DS EN 13888: CG2WA GEV EMICODE: EC 1plusR - VERY LOW EMISSION
Lagring	Min. 12 mdr. i uåbnet emballage